

FICHA TÉCNICA

AGUASTOP CINTA EXTREMA

Descripción del producto

Aguastop Cinta Extrema es impermeable y autoadhesiva, que actúa como barrera inmediata al agua y a la humedad. Es una banda que sella instantáneamente fugas de agua creando una barrera impermeable y flexible.

Aguastop Cinta Extrema puede unir y sellar cualquier tipo de material y es idónea para reparaciones de emergencia en tejados, depósitos, vierteaguas, tuberías de desagüe, etc. Repara fisuras, grietas y agujeros en todo tipo de superficies (hormigón, cemento, PVC, metales, teja y ladrillo).

Aguastop Cinta Extrema es ideal para reparaciones impermeables de emergencia en el techo, canaletas, canoas, equipos para exteriores, casas rodantes, autocaravanas, tuberías de PVC y plomería, piscinas y spas, ventanas, puertas, paredes, costuras, respiraderos, conductos de aire, sistemas de HVAC y proyectos de bricolaje.

Se puede aplicar en húmedo, incluso bajo el agua y en condiciones extremas.

Características técnicas

Densidad	1,42 g/cm ³
Espesor	700 µm
Elongación	11%
Adhesión en acero	59N/100mm
Tack inicial	680 kg / 10 cm

- Resistencia térmica:

Temperatura de aplicación	-6 °C hasta 48 °C
Temperatura máxima constante	80 °C
Temperatura máxima puntual	100 °C
Temperatura descomposición	450 °C

- Propiedades físicas:

Se puede aplicar en húmedo e incluso en presencia de agua.

Resiste el agua estancada/embalsada.

Resiste al agua salada*.

Resiste al hielo*.

No necesita calentarse para su aplicación.

Gran poder de adhesión sobre materiales.

Obturador instantáneo de vías (sin presión)*.

Resistente a UV.

Fácil aplicación.

* Test interno de laboratorio, 7 días a 28±2°C en inmersión en agua con 3,50% de concentración de sal.

* No adhiere sobre superficies heladas.

* No utilizar en canalizaciones sometidas a presión.

Aplicaciones

- Reparación de emergencia de grietas en canales de evacuación, drenaje y bajantes.
- Depósitos (agua no potable), arquetas y pozos de registro.
- Esquinas, encuentros, grandes fisuras y perforaciones en cubiertas.
- Protección de conducciones de agua y cubas enterradas.
- Encuentros y remates entre distintos materiales:
 - Vierteaguas
 - Sellado de juntas y fisuras
- Puede resistir la adhesión a materiales plastificados, ligeramente grasientos, sucios o porosos, materiales impermeables o repelentes al agua.
- Reparación en barcos: kayaks, canoas, etc.
- Inflables: colchones de agua, pelotas de playa, piscinas, etc.
- Equipamiento de exterior
- Toldos vinílicos, lonas, cubiertas, etc.
- Ventanas, puertas, muros, etc.
- Reparación puntual y temporal de láminas EPDM

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Para una adhesión óptima se aconseja que las superficies a reparar estén limpias, exentas de cualquier tipo de suciedad, polvo o grasa.

Aplicación:

Cortar la superficie de Aguastop Cinta Instantánea necesaria para la reparación a realizar. La dimensión de la cinta debe ser 5 veces más grande que el agujero a reparar.

Para un comportamiento óptimo recortar la cinta en forma circular o ovalada, de esta manera evitaremos levantamientos por dónde pueda colarse el agua.

Retirar el plástico protector de la cinta.

Sin tocar con la yema de los dedos la cara adhesiva de la cinta, colocarla en la zona a desear y presionar desde el centro hacia los extremos hasta su adherencia total, eliminando las posibles burbujas de aire.



FICHA TÉCNICA

AGUASTOP CINTA EXTREMA

Disolución y limpieza

Para retirar la cinta realizar un esfuerzo de pelado.

En el caso de no conseguir retirar la cinta fácilmente puede ayudarse con un trapo humedecido en disolvente.

Al retirar el producto, la alta adherencia de la cinta puede provocar daños en soportes poco cohesionados, pintados, lacados, barnizados, etc.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 12 meses.

Recomendaciones de seguridad

No perjudicial para humanos, cumple con ROHS y REACH, no clasificado acorde GHS.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.