

# Loctite Super Glue-3 Creative Pen

## Adhesivo instantáneo

### 1. TIPO DE PRODUCTO

Super Glue-3 Creative Pen de Loctite es un adhesivo monocomponente a base de cianoacrilato de viscosidad gel en un formato de bolígrafo compresible para aplicaciones muy precisas. El producto está diseñado para su utilización en el hogar. Forma uniones fuertes en una gama muy variada de materiales que pueden ser tanto porosos como no porosos.



### 2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Pega al instante la mayoría de materiales, en especial caucho, plástico, cuero, porcelana, cerámica, madera, metal, cartón y papel.
- No apto para unir PP, PE, silicona, vidrio, skai, PVC blando, Teflón®, fibras sintéticas y porexpan.
- Su fórmula de no goteo hace que pueda ser usado para aplicaciones en vertical o suspendidas.

### 3. PROPIEDADES

Color	Transparente	
Composición	Cianoacrilato de etilo	
Densidad	1.1 g/mL	
Viscosidad	20-120 mPa·s	
Tiempo de fijación	5-30 segundos	
Tiempo de endurecimiento	12-24 horas	
Resistencia a la temperatura	-50°C hasta picos de exposición de +100°C	
Resistencia final	(ISO 4587)	10-20 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia al agua	(EN204-D3)	Sí. Resiste al lavavajillas

Todas las medidas han sido realizadas a 23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Los tiempos pueden variar en función de la naturaleza de los sustratos y de las condiciones de aplicación. La resistencia final varía en función de la naturaleza del sustrato.

## 4. MODO DE EMPLEO

1. Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias de polvo, grasa y suciedad, estén secas, y encajen perfectamente.
2. Enroscar la boquilla en el tubo perforando el cierre en sentido horario en la base hasta que cese el sonido de “click” y retire el tapón.
3. Presionar suavemente el Loctite Creative Pen para aplicar una cantidad mínima sobre una de las superficies a unir.
4. Unir las dos piezas entre si inmediatamente manteniéndolas presionadas durante el tiempo de fijación (entre 15-60 segundos).
5. No manipular la unión hasta pasados 10 minutos o mejor durante toda la noche hasta que la unión alcance la máxima fuerza.
6. Cerrar bien el producto después de usarlo y guardar en posición vertical en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## 5. CONSEJOS PRÁCTICOS

- Asegúrese de que el producto no esté en contacto con la piel.
- Evite salpicaduras y proteja tanto su ropa como la superficie de trabajo.
- Elimine el producto endurecido con el producto Loctite Limpia Pegamento.
- Para mejores resultados, las aplicaciones deben realizarse a temperatura ambiente (15-30°C) y con un mínimo de un 30% de humedad relativa.
- Para una mejor conservación del producto se recomienda usar una cantidad mínima de producto y limpiar la boquilla después de su uso con papel absorbente con el fin de eliminar el exceso de adhesivo.
- Puede dañar el cuero, probar en un área oculta antes de utilizarlo.
- No apto para contacto con alimentos.
- No utilizar en objetos que estén expuestos a altas temperaturas durante largos períodos.
- No apto para recipientes que deban contener líquidos calientes.

## 6. PRESENTACIÓN

Bolígrafo presurizable de 4g.

## 7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 18 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

## 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100  
[Loctite \(loctitesuperglue-3.com\)](http://loctitesuperglue-3.com)