

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

EGGER Flooring AquaDura

Tablero soporte	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Perfil	Aqua CLIC it!
Garantía uso domestico	20 años
Garantía uso comercial	5 años

Rendimiento declarado según EN 14041	
Emisión de formaldehído según EN 717-1	E1
Conductividad térmica según EN 12667	0,13 W / (m*K)
Comportamiento frente al fuego según EN 13501-1	Cfl-s1
Resistencia al deslizamiento según EN 13893	DS ≥ 0,3

propiedades adicionales:	
Capa inferior integrada	si
Reducción del sonido de impacto según EN ISO 10140-3	15 dB
Reducción del sonido ambiente DIN EN 16205	87 dB(A) 60 sone

Clasificación y requisitos generales EN 16511	
Clase de uso	32
Resistencia a la abrasión, método de prueba A según ISO 24338	≥ 1.200 ciclo
Resistencia al impacto, método de prueba "bola grande" según EN 13329	≥ 1.200 mm
Resistencia al manchado EN 438 - 2	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336	≤ 18%
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Efecto de pata de mueble según EN ISO 16581 (pata de tipo 0)	Sin alteraciones ni daños visibles
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN ISO 4918	25.000 ciclo
Resistencia a los micro arañazos según EN 16094	≤ MSR-A2
Resistencia del perfil longitudinal / transversal según ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 1,5 kN/m
24h Resistencia al agua según ISO 4760	Evaluación cualitativa tras el resecado < 3, Evaluación cuantitativa tras el resecado ≤ 0,3 mm., No penetra el agua
Tolerancias dimensionales del tablero según ISO 24337	Longitud ± 0,5 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm

Formato & Embalaje		
Medidas en mm (largo x ancho)	Classic	1.292 x 193
Espesor total		7,5 mm
Bisel en los cantos		bisel 4 lados
Datos de paquete (brutto)	Unidades	8
	m ²	1,99
	kg (+/- 5%)	12,97
Datos de palé	Cajas/Palé	56
	m ²	111,71
	kg (+/- 5%)	759,2

Encuentre información adicional en la parte trasera



www.blauer-engel.de/uz176



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Información general

La inspección cuidadosa de los materiales recibidos es una parte esencial de cualquier transacción comercial. Los suelos deben manejarse y almacenarse con cuidado. El producto debe almacenarse envasado sobre una base plana y seca, protegido de la intemperie en un recinto cerrado. Recomendamos acondicionar los productos finales al menos 48 horas antes de la instalación según el clima ambiental esperado (>18 °C, 40-70 % de tasa de humedad relativa). La aclimatación se lleva a cabo con el producto envasado, tumbado sobre una superficie plana con una distancia mínima de 50 cm respecto a todas las paredes. Antes de la instalación y durante ella, debe comprobarse si los elementos del suelo presentan posibles defectos. No se deberán instalar tableros dañados o que presenten alguna variación con respecto a la norma, sino que deberán ser devueltos al proveedor para que los sustituya por otros. Para obtener más información, visite www.egger.com.

Medio ambiente y salud

El producto tiene etiquetas ecológicas de tipo I, tipo II y tipo III:

- declaración ambiental de proveedor (hoja de datos medioambientales y de salud);
- Blue Angel, M1, A+;
- se puede encontrar más información sobre la economía circular y la sostenibilidad en www.egger.com/ecofacts.

Los suelos híbridos EGGER AquaDura y AquaDura+ no contienen PVC y están compuestos por un 69% y un 80% de materias primas renovables, respectivamente.

Combinación de colores y textura de la superficie

Como se producen ligeras variaciones de color debido a las variaciones inherentes al sustrato, recomendamos que los componentes utilizados uno al lado del otro —en una superficie de suelo— se seleccionen del mismo lote de producción para asegurar la uniformidad o consistencia del color.

Idoneidad para la calefacción por suelo radiante

Los suelos de EGGER son adecuados para la calefacción por suelo radiante de agua caliente y la calefacción por suelo radiante eléctrica. La temperatura superficial de la estructura del suelo calefactado no debe superar los 28 °C y debe evitarse que se caliente demasiado rápido. No se permite la instalación de sistemas de calefacción superficial con función de acumulación nocturna. Los suelos Laminados EGGER solo pueden instalarse sobre sistemas de calefacción eléctrica planos/de folio radiante que estén equipados con sensores y controladores de temperatura.

R - Resistencia térmica según EN 12667	
Espesor total	7,5 mm
R [(m ² *K)/W]	0,058

Accesorios

Para la instalación del suelo, recomendamos la gama de accesorios propios de EGGER con los grupos de productos: alfombrillas de base EGGER Silenzio, zócalos de MDF a juego, así como muchos otros accesorios cuyo color combina perfectamente con la gama de suelos ofrecida. Encontrará más información en www.egger.com.

Observación sobre la validez

Esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado y nuestro mayor conocimiento. Solo tiene carácter informativo y no constituye una garantía sobre las propiedades de los productos o su idoneidad para aplicaciones concretas. No nos hacemos responsables por los posibles errores en los estándares, erratas o errores de imprenta. Además, pueden producirse cambios técnicos como consecuencia del desarrollo de los suelos EGGER, así como modificaciones de las normas y los documentos jurídicos públicos. Esta ficha técnica no contiene instrucciones de uso ni es un documento jurídicamente vinculante.